


硬質ウレタン塗り床

33-HU SF-1 (平滑仕上げ)

施工図



施工上の要点

- ハードUの混合には、ふくれ・ピンホールを防ぐため、低速タイプ(500rpm以下)の電動式攪拌機を使用し、出来るだけ空気を巻き込まないように注意する。
- 低温時には、ハードU専用促進希釈剤を混合する。
0~5°C 4%、5~10°C 3%、10~15°C 2%

仕上がり後の養生時間: 72時間以上

適用下地: 新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材


塗り替え — ウレタン系、エポキシ系

塗り床の清掃: 水洗い

施工工程				
	工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23°C・時間)
1	プライマー 塗り-1	アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	プライマー 塗り-2	プライマー塗り-1 に同じ	0.2	3~48
3	下地の手直し			
4	下塗り	アクアコート ハード U 主剤 3 kg 硬化剤 12 kg 硅砂 6号 7.5 kg	1.8	16~48
5	上塗り	アクアコート ハード U 主剤 3 kg 硬化剤 12 kg	1.4	

33-HU SF-6 (防滑仕上げ〈硅砂散布型〉)

施工図



施工上の要点

- ハードUの混合には、ふくれ・ピンホールを防ぐため、低速タイプ(500rpm以下)の電動式攪拌機を使用し、出来るだけ空気を巻き込まないように注意する。
- 低温時には、ハードU専用促進希釈剤を混合する。
0~5°C 4%、5~10°C 3%、10~15°C 2%

仕上がり後の養生時間: 72時間以上

適用下地: 新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材

塗り替え — ウレタン系、エポキシ系

塗り床の清掃: 水洗い

施工工程				
	工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23°C・時間)
1	プライマー 塗り-1	アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	プライマー 塗り-2	プライマー塗り-1 に同じ	0.2	3~48
3	下地の手直し			
4	下塗り	アクアコート ハード U 主剤 3 kg 硬化剤 12 kg 硅砂 6号 7.5 kg	1.3	16~48
5	中塗り	アクアコート ハード U 主剤 3 kg 硬化剤 12 kg STシンナー 1.5 kg +硅砂散布	0.4	16~48
6	回収	未接着の硅砂を回収する		
7	上塗り-1	アクアコート ハード U 主剤 3 kg 硬化剤 12 kg STシンナー 1.5 kg	0.5	16~48
8	上塗り-2	上塗り-1 に同じ	0.2	